

EKO PURE

Données Techniques

Méthode de production

Composition

Couleur

Poids

Épaisseur

Elasticité

Elongation

Spunlace
 Pulpe de bois 57%
 Polyester 43%
 Sans liant
 Blanc
 ± 68 gr/m²
 ± 0.35mm
 19.0 Kg/50MM (MD)
 5.9 Kg/50MM (CD)
 25% (MD)
 109% (CD)

Caractéristiques

- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ fibres neuves
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ inerte aux acides et solvants
- ✓ usage à sec et humide
- ✓ très absorbant



Applications



Aérospatial



Agro-Alimentaire



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Labo



Mécanique



Imprimerie



Médicale



Nettoyage

Emballage



A plat en boîte



Plié en boîte



Wipe-Pack



Boîte distributrice



Bobine prédécoupée



Bobine en boîte distributrice

